



# 127

## 管道储藏油

含强化型防腐剂的油田管材用产品

齿轮油

电机油

液压油

管道涂料

螺纹密封剂

轴承润滑脂

特种润滑脂

螺纹油

抽油杆涂层

外部防锈油

钢缆润滑脂密封  
清洁剂  
与除油剂

管道储藏油

防锈缓蚀剂

防松螺纹油

阀门润滑剂与  
密封剂

钻具接头与钻  
铤油

### 产品说明

127管道储藏油专门用于为超期储藏的管道螺纹提供防腐保护。与API改性密封油相比, 127管道储藏油不含能够造成腐蚀性环境的金属, 而前者则含有65%的固体, 可加剧对螺纹的腐蚀。产品专门用于控制可能由于水分侵入而导致的螺纹表面锈蚀和点蚀的形成。此外, 它还含防腐剂, 能够将井下处理化学品、硫化氢、二氧化碳等其他污染物的腐蚀作用降到最低。该橙色密封油在金属表面会形成一层保护膜, 从而抑制氧化并延缓锈蚀形成。127管道储藏油的防水性有助于防止水分和湿气侵入, 大大降低了螺纹护环形成锈蚀的风险。

### 产品优点

- 产品优点
- 提供防腐蚀保护
- 无环境污染
- 防水
- 无毒
- 置换水分
- 金属钝化剂
- 带粘性

### 用途

127管道储藏油专门用于轧机。此外, 127管道储藏油还可用于推荐使用防水、防腐蚀油脂的部件, 作为通用润滑剂使用。127管道储藏油不具有密封功能, 因此不应被用于井下压力管或其他任何需要密封的部件。

### 典型观察值

颜色	橙色
质地	糊状
基础增稠剂	硬脂酸锂
稠度	均匀
渗透度, 工作温度为 77° F (25° C) 时	305
分类	防腐剂
比重, 工作温度为 60° F (15° C) 时	0.85
密度, 单位磅/加仑	7.10
滴点, ASTM D-566	365° F (185° C)
闪点, ASTM D-92	445° F (229° C)
腐蚀试验	
ASTM D-1743锈蚀等级	1.1.1
ASTM D-130铜腐蚀, 工作温度为 212° F (100° C) 时持续3小时	1a
ASTM B-117- 5%盐雾等级, 持续2000小时	通过
热储稳定性, 工作温度为120° F (48° C) 时, 1000小时后	无颜色变化
保质期 (未开封容器中)	两年

### 容器规格

- 加仑 (19升)
- 加仑 (208升)

### 相关产品

- 118螺纹卫士
- 125 Kurex油田管材用自我修复管道储藏油
- 128 油田管材用环保管道储藏油
- 130 水置换剂与缓蚀剂
- DM20 防磨损二硫化钼干性钼润滑剂
- AS1422 涂料刷

